

Technické údaje Polygloss SR *Odolný proti oděru*

<u>Popis:</u>	Překližková deska s lesklým povrchem z PET Jako nosná deska se používají přímo povrstvené dřevotřískové nebo MDF desky různé tloušťky.
<u>Povrch:</u>	Polygloss Fólie pro zušlechtnění povrchu nábytku v provedení odolném proti oděru
<u>Barva fólie:</u>	Transparentní
<u>Tloušťka fólie:</u>	75 μ
<u>Pojivo:</u>	PUR-Hotmelt transparentní Pro ochranu se povrch potahuje PE-fólií.

<i>Vlastnosti</i>	<i>Zkušební norma</i>	<i>Hodnota</i>	<i>Zátěžová skupina / Klasifikace</i>
Odolnost proti namáhání oděrem	DIN 68861, část 2	> 650 otáček	2 A Fólie dosahuje hodnoty oděru > 650 otáček než začne být viditelný podklad. Při cca. 15 otáčkách dojde k setření lesklého efektu.
Odolnost proti poškrábání	DIN 68861, část 4	0,6 N	4 E
Odolnost proti chemikáliím	DIN 68861, část 1		1 A Povrch je odolný proti benzínu, acetonu, etylbutylacetátu
Odolnost proti suchému teplu	DIN 68861, část 7	100 °C	7 B
Odolnost proti vlhkému teplu	DIN 68861, část 8	100 °C	8 A
<i>Optické vlastnosti</i>			
Stálost na světle	Podle DIN EN 438-2		Stupeň 4 (stupnice šedé) Odpovídá stupni 6 (stupnice modré)
<i>Ostatní</i>			
Měrná hmotnost fólie			1,395 g/cm ³
Měrná hmotnost nosné desky			670 - 800 kg/m ³ podle typu nosné desky